

ALU BUTYL

je tesniaca butylová páska s plastohliníkovou fóliou.



Použitie:

- fasádne konštrukcie
- tesnenie rôznych spojov

Praktické príklady:

- sekundárne tesnenie pripájacích škár pod krycou lištou fasádneho profilu
- tesnenie kovových konštrukcií
- tesnenie spojov vo vzduchotechnike
- tesnenie skleníkov a zimných záhrad
- parotesné tesnenie medzi okennou/fasádnou konštrukciou
- lepenie parozábran a prestupov
- oprava a tesnenie klampiarskych výrobkov

Vlastnosti:

- vysoká lepiaca sila
- výborná odolnosť voči starnutiu
- výborná prispôsobivosť rôznym povrchom
- vyššia teplotná odolnosť
- odolné voči UV-žiareniu
- 100% plyno a paronepriepustnosť
- odolnosť voči chemikáliam

Pracovný postup:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA

- savé a porézne podklady je možné ošetriť MULTI PRIMÉROM v spreji
- odstráni sa krycia fólia a páska sa pritlačí na podklad, odporúčame použiť aplikačný valček

Technické údaje:

materiál	plastoelastický butyl kaučuk s ALU fóliou
hrúbka	0,8 a 1,2 mm
farba butylu	sivá
pevnosť v ťahu	90 N/mm ²
pevnosť v strihu 180°	22 N/cm
predĺženie pri pretrhnutí	≥ 20%
odolnosť voči roztrhnutiu	≥ 40 N
priepustnosť vodných pár	μ _g ≥ 300 000
trieda reakcie na oheň	E
teplotná odolnosť	-40°C až + 100°C
teplota skladovania	+5°C až +25°C
aplikačná teplota	0°C až +40°C
skladovateľnosť	12 mesiacov

Dôležité odporúčania:

- butylová páska má dostatočnú prínavosť po 30 min, ktorá sa výrazne zvýši v nasledujúcich 24 h
- ak sa použije ako náhrada za bitúmenové pásy, všetky zvyšky bituménu musia byť pred aplikáciou pásy odstránené
- zabráňte tvorbe vzduchových bublín pomocou aplikačného valčeka
- butylové lepidlo nemôže prísť do styku s rozpúšťadlami
- nie je vhodné na permanentne zaťažené a mechanické spoje

Balenie a rozmery:

- hrúbka: 0,8 mm a 1,2 mm
- šírka: 30, 40, 45, 50, 60, 75, 100 a 150 mm, ostatne rozmery na dopyt (až do 1000mm)
- nábal: 10 m

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidace odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2023