

PE páska NORBOND T444

PE páska NORBOND T444 je obojstranne lepiaca páska na báze PE s uzavretou štruktúrou buniek a akrylovým lepidlom s vysokou silou v strihu.



Vlastnosti:

- akrylové lepidlo s vysokou pevnosťou v strihu
- lepidlo má výbornú počiatočnú adhéziu a maximálnu silu lepidla vieme využiť už po 24 hodinách
- penený zosieťovaný polyetylén (PE) s vnútornou štruktúrou uzavretých buniek
- vysokopevnostný nosič lepidla pre mechanicky namáhané použitie
- akrylové lepidlo ponúka vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a rozpúšťadlám
- páska odoláva vysokým teplotám a zaťaženiám v strihu
- nie je vhodná pre použitie s mimoriadnym zaťažením

Praktické použitie:

- možnosť použitia na trvalé lepenie bez predmetov s nízkou hmotnosťou aj bez lepidla
- výkonná obojstranne lepiaca páska k lepeniu v interiéroch a v suchom prostredí ale aj v exteriéry, na miestach kde nepôsobí UV žiarenie
- pomocná páska pri lepenie zrkadiel so silikónom

Technické údaje:

pevnosť v 180° odlúpnutí	7 N/cm
predĺženie pri pretrhnutí	300 %
pevnosť v ťahu	1600 kPa
absorpcia vody	max. 1%
dynamický strih	80 N/cm ²
ťahová prídržnosť	70 N/cm ²
statická pevnosť v šmyku pri zaťažení 2 kg	min. 300 hodín
teplotná odolnosť	od -40°C do +100°C
manipulačná teplota	od +10°C do +35°C*

* pri nižších teplotách je nutné spraviť test adhézie

Rozmery: výška x šírka	návin
1 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	50 m
2 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	40 m
šírka log role 1000 mm	

Spracovanie:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť MULTI PRIMÉROM v spreji
- pásku aplikujte na pripravené podkladové plochy
- pásku pritlačte k podkladu pritlačným valčekom
- pred nalepením lepeného predmetu stiahnite krycí papier
- ak sa páska nanesie nesprávne, musí sa páska odlepiť a vyhodiť, následne sa nanesie páska na správnu pozíciu
- pokiaľ aplikujete dlhé pásy, tak ich odporúčame deliť na menšie úseky, vyvarujete sa tým chybám a zbytočnému odpadu

Farba:

- biela

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Skladovanie:

- skladovať pri teplote od +5°C do +30°C, max. 1 rok

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydanie nového technického listu sa tento stáva neplatným. Apríl 2019