

PUR 300

je komprimovaná PUR páska so štruktúrou otvorených buniek

**Použitie:**

- okenné konštrukcie a fasádne konštrukcie
- tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva
- tesnenie dilatačných škár stavebných konštrukcií
- tesnenie a ukončenie strešných konštrukcií
- tesnenie dilatačných škár v montovaných domoch
- tesnenie konštrukčných a styčných škár v železobetónových prefabrikátoch
- tesnenie ext. parapetných dosiek
- tesnenie trapézových plechov a sendvičových obkladoch
- tesnenie v oceľových konštrukciách

Vlastnosti:

- odolnosť voči tlaku hnaného viac ako 300 Pa, záťažová trieda BG2, obmedzená UV stabilita, pásku je nutné chrániť pred UV žiarením
- paropriepustná
- tepelno a zvukovo – izolačné vlastnosti
- tesnenie voči hnanému dažďu, vetru, prachu a striekajúcej vode
- výborná odolnosť voči starnutiu
- výborná prispôsobivosť nerovnostiam v podklade
- tvarová pamäť
- protipožiarna odolnosť triedy E/B2
- pretierateľná disperznými farbami

Pracovný postup:

- podklad musí byť čistý, odmastený a únosný
- odstráni sa krycia fólia a páska sa pritlačí na podklad
- spoje v rohoch alebo krížových škárach spájame na „tupo“, nie je nutné dodržiavať 45°C uhol
- pásku nanášame až tesne pred montážou, keďže hneď po nalepení dochádza k jej roztiahovaniu z komprimovaného stavu

- zvyšok pásky na kotúči odporúčame zalepiť, zabránite tak roztiahnutiu pásky
- rozmery pásky, hlavne jej šírku a hrúbku si vždy treba zvoliť podľa rozmerov pripájacej škáry

Farby:

- šedá, čierna na vyžiadanie

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Technické údaje:

materiál	komprimovaný polyuretán s impregnáciou
záťažová trieda	BG2
odolnosť voči dažďu	>300 Pa
difúzne odolná vrstva vzduchu	sd ≤ 0,5m
súčiniteľ vzduchovej priepustnosti	$a \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h, m, daPan})$
protipožiarna trieda	E/B2
teplotná odolnosť	-20°C až +60°C
súčiniteľ difúzneho odporu	$\mu < 100$
súčiniteľ prestupu tepla	$\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$
doba skladovania	1 rok v originálnom balení, v suchu
teplota skladovania	+1°C až +20°C

Rozmery:

Hĺbka škáry (mm)	Pre šírku škáry (mm)	Dĺžka rolky (m)
8-900	3 – 4 mm	12,5
10-900	3 – 6 mm	10
10-900	4 – 8 mm	8
12-900	5 – 10 mm	8
15-900	7 – 12 mm	6
20-900	9 – 15 mm	8
25-900	10 – 18 mm	6
30-900	14 – 24 mm	4

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydanie nového technického listu sa tento stáva neplatným.

02/2024